



## CONFORMAT N720

**BESCHREIBUNG:** CONFORMAT N720 ist eine Verstärkungsmatte aus endlosen Glasfasersträngen. N720 ist eine halbporöse Matte, die besonders für das Profilizieh-Verfahren zur Verbesserung der Oberflächenqualität entwickelt wurde.

**BINDERSYSTEM:** Diese Matte kann mit dem unlöslichen 176A Polyester-Bindersystem oder mit dem löslichen 176F Polyester-Bindersystem hergestellt werden.

**AUSSEHEN:** N720 ist eine gleichmäßige Matte von weißer Farbe und wird in Rollen mit geschnittener Kante geliefert. Jede Rolle ist frei von Rissen, Löchern, Verschmutzung, Fetten, Fremdstoffen und ungleichmäßigen Glasklumpen oder -strängen.

### **SPEZIFIKATION:**

Flächengewicht /m <sup>2</sup> Produktionsbereich	Rollenbreite Produktionsbereich	Rollenlänge Produktionsbereich	Rollendurchmesser Produktionsbereich	Bindergehalt Produktionsbereich
150 g bis 450 g *	40 cm bis 180 cm ** nach Kundenwunsch	64 m bis 198 m je nach Flächengewicht	46 cm bis 56 cm je nach Flächengewicht	8% bis 11% *** nach Kundenwunsch
Toleranz (+/- 10%)	Toleranz (+/- 3,2 mm)	Toleranz (+/- 15,2 m)	Toleranz (+/- 5 cm)	Toleranz (+/- 1,5%)

\* Flächengewicht ist der berechnete Durchschnittswert für jede Rolle.

\*\* Breiten von 5 cm bis 35 cm auf Nachfrage gegen Aufpreis.

\*\*\* Bindergehalt vor Aushärtung.

**VERPACKUNG:** Alle Matten sind auf kräftige Pappkerne mit 7,6 cm Innendurchmesser gewickelt. Jede Rolle wird bei der Produktion mit Polyethylenfolie ummantelt, auf eine hölzerne Palette mit den Maßen 1,15 m x 1,12 m x 88 mm gestellt und die Palette für den Transport in Stretchfolie verpackt. Normalerweise sind vier Rollen auf einer Palette. Rollen mit 91,4 cm Breite oder weniger können übereinandergesetzt werden.

Andere Verpackungsarten sind möglich, evtl. gegen Aufpreis:

- A. Kräftiger Pappkern mit 10,2 cm Innendurchmesser.
- B. Pappkarton und Palette.
- C. Pappkarton mit Vinylband und Stretchfolie.
- D. Andere Verpackungsarten auf Wunsch.

Jede Rolle hat ein Etikett mit Produktionscode, Rollennummer, Mattenbreite, Rollenlänge und Rollengewicht.

**LAGERUNG:** Für beste Ergebnisse wird empfohlen, die CONFORMAT-Produkte bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 85% zu lagern. CONFORMAT sollte bis zur Verwendung in der Originalverpackung belassen werden.

### **Verkauf für BRD, Österreich, Schweiz:**

KÖLBEL INDUSTRIEVERTRETUNGEN  
Postfach 1227, D-95147 Selbitz  
Tel. +49 9280 1065, Fax +49 9280 1200

### **Technischer Verkauf (Anwendungstechnik):**

Dr. Jörg Hetfleisch & Siegfried Hetfleisch  
Postfach 48, D-63835 Kleinwallstadt  
Tel. +49 6022 21488, Fax +49 6022 21902